


Prodotti chimici



TRATTAMENTO DEL METALLO LIQUIDO

Metalli non ferrosi

- FLUSSI disponibili in polvere o pastiglie
- SCORIFICANTI
- DISSODIDANTI
- MODIFICANTI
- DEGASANTI
- AFFINANTI
- PROTETTIVI

Metalli ferrosi

- SCORIFICANTI
- ESOTERMICI
- COPERTORI

TRATTAMENTO IN FASE DI COLATA

- Non ferrosi Ferrosi
- MANICOTTI isolanti per mantenere liquido il metallo di riempimento delle materozze
- MANICOTTI esotermici
- MANICOTTI preriscaldamento tampone per acciaierie
- ESOTERMICI copertori per mantenere calde le superfici libere delle materozze
- COPRI SNORKEL per acciaierie
- COPERCHI ESOTERMICI
- MATEROZZE per lingottiere

TRATTAMENTO DI FINITURA

- Non ferrosi Ferrosi
- DISTACCANTI per presso colata
- VERNICI per conchiglia
- LUBRIFICANTI e GRASSI per presso colata
- VERNICI per forme e anime (solvente alcolico o acquoso) a base di grafiti, zirconio, ossido di ferro, cromite, olivina, allumina
- DILUENTI per vernici
- ISOLANTI di sformatura per placche modello, modelli e casse d'anima
- COLLE e CORDOLO per anime e staffe
- COLLA TERMOFUSIBILE con i relativi apparecchi di impiego

PRODOTTI PER FORMATURA

- AGGLOMERATI per anime
- SVUOTANTE per silicato di sodio e attrezzatura
- SILICATO DI SODIO
- CATALIZZATORE per silicato
- RESINE FURANICHE, FENOLICHE e FURANFENOLICHE
- CATALIZZATORE per resine
- BENTONITI: naturali, attivate e ventilate
- OSSIDO DI FERRO minerale
- ZIRCONIO, QUARZO, OLIVINA, CROMITE in polvere
- AMIEGELATINIZZATO, DESTRINA, CAOLINI 4

SCOREX – AFFINAX – MODEX GR

LEGA ALLOY	COPERTURA SCORIFICAZIONE COVERING SLAG REMOVERS		AFFINAZIONE GRAIN REFINERS	MODIFICA MODIFIERS FLUXES
	CROGIOLO CRUCIBLE	F. RIVERBERO REVERBERATORY F.		
Al 99,5% 99,8%	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600 SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)	AFFINAX GR 320	
Al Si <5%	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600 SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)	AFFINAX GR 320	
Al Si 5-7% Al Si 9-13%	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600 SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)	AFFINAX GR 320	MODEX GR 401
Al Si >13%	SCOREX GR 305 (senza sodio - sodium free)	SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)		
Al Cu	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600	AFFINAX GR 320	
Al Si Cu	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600	AFFINAX GR 320	
Al Mg 3-5%	SCOREX GR 750 (senza sodio-scoria liquida sodium free-liquid slag)	SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)	AFFINAX GR 320	
Al Mg 7-10%	SCOREX GR 750 (senza sodio-scoria liquida sodium free-liquid slag)	SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)	AFFINAX GR 320	
Al Zn Mg Fe	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600	AFFINAX GR 320	
Al Sn	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600		
Al Ni Mn	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600		

20025 Legnano (Milano) Italy
Via S. Martino, 34
Tel. + 39 0331 545 554 r.a.
FAX +39 0331 441 634
info@fratellivedani.it

www.fratellivedani.it

TABLEX LEGA IN PASTIGLIE ALLOY IN TABLETS LEGIERUNG IN TABLETTE FORM

CODICE COLORE COLOURS CODE FARBENKODEX	PRODOTTO PRODUCT PRODUKT	% DI LEGA ALLOY % LEGIERUNG%	PESO LEGA ALLOY WEIGHT LEGIERUNGS- GEWICHT	PASTIGLIA TABLETS TABLETTE	RIMANENZA RESIDUAL REST	FORMA DEL PRODOTTO PRODUCT FORM PRODUKTFORM				
BLU BLUE BLAU	TABLEX Cr	75% Cr	1.000 g	1.320 g	Alluminio puro con flux non igroscopico	Stick in scatole cartone su pallets da Kg. 1500				
	TABLEX Cr/6		500 g	660 g						
ARANCIO ORANGE ORANGE	TABLEX Cu	75% Cu	1.000 g	1.320 g						
	TABLEX Cu/6		500 g	660 g						
VERDE GREEN GRÜN	TABLEX Fe	75% Fe	1.000 g	1.320 g						
	TABLEX Fe/6		500 g	660 g						
GRIGIO ARGENTEO SILVER SILBERGRAU	TABLEX Mn	75% Mn	1.000 g	1.320 g			Pure aluminium with no hygroscopic flux	Stick in cardboard boxes on pallets of 1500 Kg.		
	TABLEX Mn/6		500 g	660 g						
GIALLO YELLOW GELB	TABLEX Ni	75% Ni	1.000 g	1.320 g						
	TABLEX Ni/6		500 g	660 g						
NERO BLACK SCHWARZ	TABLEX Pb	75% Pb	1.000 g	1.320 g					Reinaluminium mit nicht hygrokopischem fluss	Stick in kartonschachteln auf paletten zu 1500 Kg.
	TABLEX Pb/6		500 g	660 g						
ROSSO RED ROT	TABLEX Ti	75% Ti	1.000 g	1.320 g						
	TABLEX Ti/6		500 g	660 g						
BIANCO WHITE WEISS	TABLEX Zn	75% Zn	1.000 g	1.320 g						
	TABLEX Zn/6		500 g	660 g						

20025 Legnano (Milano) Italy
Via S. Martino, 34
Tel. + 39 0331 545 554 r.a.
FAX +39 0331 441 634
info@fratellivedani.it

www.fratellivedani.it